


## Lembar Data Teknis

### ABSOLUTE ROOF COATING



#### Deskripsi Produk :

Absolute Roof Coating adalah cat solvent based serbaguna untuk genteng, perhiasan taman, rambu lalu lintas, marka jalan, lisplang, yang diformulasikan dari bahan acrylic 100% dan pigmen khusus yang tahan cuaca.

#### Fitur dan Kegunaan :

- Fungus & Algae Guard → perlindungan terhadap jamur & lumut
- Washable → mudah dibersihkan dari noda kotoran
- High Gloss → permukaan yang mengkilap
- Strong Adhesive → daya lekat yang kuat

#### Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk atap / genteng yang terbuat dari beton, tanah liat, asbes, semen, seng gelombang, kayu, metal/besi, dan galvanize.

#### Spesifikasi

Penampilan	Gloss ( mengkilap)	
Warna	Sesuai kartu warna	
Berat Jenis @ 30°C	ASTM D1475	0.90 – 1.20 kg/liter
Kadar Padatan	ASTM D2369 45% – 60% (tergantung jenis warna)	
Pengencer	Avia Thinner A Special / Thinner A / Thinner Enamel	
Ketebalan Lapisan Kering	15 – 25 mikron ( ± 1 lapis kering )	
Waktu Kering	ASTM D1640	Tergantung sirkulasi, suhu, dan kelembaban udara
Sentuh		5 – 10 menit
Keras		1 – 2 jam
Waktu Pengecatan Ulang	1 – 2 jam	
Cara Aplikasi	Kuas, roll, maupun spray	
Daya Sebar Teoritis	10 – 12 m <sup>2</sup> /L/lapis tergantung porositas permukaan	
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan	2 – 3 lapis (tergantung warna)	

#### Kemasan

Tersedia dalam 2.5 L

# Technical Data Sheet

## Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih
- Bersihkan jamur dan lumut dengan Avitex Biocidal Wash kemudian bilas dengan air.
- Bila permukaan metal/seng berkarat, amplas dan hilangkan karatnya terlebih dahulu, kemudian bersihkan sisa debu karat dan debu amplasnya.

## Cara Penggunaan :

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Encerkan produk dengan menggunakan Avian Thinner A Spesial/Thinner A/Thinner Enamel dengan kadar pengenceran :
  - 20 – 25% untuk aplikasi menggunakan kuas atau roll
  - 50 – 55% untuk aplikasi menggunakan spray

## Sistem Pengecatan :

### Genteng dari beton/tanah liat, semen atau asbes :

- Aplikasikan langsung 2 lapis Absolute Roof Coating pada permukaan genteng yang sudah dibersihkan dengan tahapan "Persiapan Permukaan" di atas

### Genteng dari metal / besi :

- Beri 1 lapis cat anti karat dulu (Avian Zn Chromate)
- Lanjutkan dengan 2 lapis Absolute Roof Coating

### Genteng dari seng/galvanized :

- Beri 1 lapis active primer untuk menciptakan daya lekat cat pada galvanized
- Dilanjutkan dengan 2 lapis Absolute Roof Coating

## Pembersihan Peralatan:

Segara cuci semua peralatan dengan thinner cuci/thinner A/thinner A Special

## Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak

## Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Termasuk bahan yang mudah terbakar
- Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritis mata/kulit, kulit kering & pecah – pecah. Bila terhirup uap pada konsentrasi tinggi, akan menyebabkan iritasi pernapasan dan pusing.
- Pertolongan pertama : Segara semprot mata dengan air mengalir selama  $\pm$  15 menit. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap, segera bawa ke area yang terbuka
- Bila terjadi gejala yang tidak diinginkan, segera bawa ke dokter
- Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme akvatik terutama dalam jangka Panjang. Lihat Keselamanat Produk untuk informasi lebih lanjut.