



## Lembar Data Teknis

# YOKO CAT DASAR KAYU DAN BESI

### Deskripsi Produk :

Yoko Cat Dasar Kayu dan Besi adalah cat dasar berkualitas dengan harga ekonomis, dapat digunakan untuk permukaan eksterior maupun interior. Yoko Cat Dasar Kayu dan Besi sangat baik digunakan untuk pengecatan dasar pada furniture maupun kapal. Ketahanan serta daya lekatnya sangat dapat diandalkan untuk permukaan kayu dan besi.

### Fitur dan Kegunaan :

- Cat dasar yang memberi perlindungan terhadap rayap pada permukaan kayu dan karat pada permukaan besi
- Cepat kering
- Daya rekat yang sangat baik

### Rekomendasi penggunaan :

Cocok untuk pengecatan pintu, jendela, kusen, pagar, kursi taman dan konstruksi kayu maupun besi, baik interior maupun eksterior

### Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk permukaan kayu dan besi / metal

### Spesifikasi :

Penampilan	Flat ( tidak mengkilap )
Warna	Orange - merah oxide
Berat jenis @ 30°C (ASTM D1475)	1,65 - 1,7 kg/liter
Kadar padatan (ASTM D2369)	75-80%
Ketebalan film kering	30- 40 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 - 3 lapis
Cara aplikasi	Kuas, Spray
Pengencer	Gunakan Avia Thinner Enamel, Thinner B Asli
Daya Sebar Teoritis	7 - 9 m2/kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

# Technical Data Sheet

## Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya. Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Perbaiki kerusakan pada permukaan substrate kemudian amplas sampai rata dan dibersihkan sisa amplasnya.

## Cara Penggunaan :

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Encerkan produk dengan menggunakan Avian thinner Enamel / B Asli
  - ✓ 5 - 10 % untuk aplikasi menggunakan roll atau kuas,
  - ✓ Maksimum 50 % untuk aplikasi menggunakan spray.

## Sistem Pengecatan :

- 2 -3 lapis Yoko Cat Dasar
- Setelah kering sempurna, amplas menggunakan amplas No.400
- 1 – 2 lapis Yoko Cat Kayu dan Besi

## Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 1 - 2 jam

Kering Sempurna : 16 - 24jam

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya : minimum 4 jam

## Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

## Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15