

# Lembar Data Teknis

## AVITEX WIZZ



### Deskripsi Produk :

Avitex Wizz adalah cat tembok yang diformulasi khusus 2x lebih kental, dapat diencerkan hingga 40% sehingga lebih irit, cepat kering, dengan garansi hingga 3 tahun untuk memberikan daya tutup terbaik dan menutup ketidaksempurnaan pada tembok interior rumah Anda. Avitex Wizz juga dapat diaplikasikan di plafon, papan, gypsum, dan lain sebagainya.

### Fitur dan Kegunaan :

- 2x lebih Kental.
- Hingga 40% Pengenceran.
- Garansi 3 Tahun.
- Cepat Kering.
- Daya Tutup Terbaik.
- Irit.
- Menutup Ketidaksempurnaan Tembok.
- *Green Label Singapore*

### Jenis permukaan :

Avitex Wizz dapat diaplikasikan pada permukaan tembok, plafon, papan, gypsum, dan lain sebagainya.

### Spesifikasi

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Penampilan                     | :          | Matt   |
| Warna                          | :          | Sesuai kartu warna   |
| Berat Jenis @ 25°C             | ASTM D1475 | : 1.40-1.75 kg/L, tergantung warna.                                  |
| Volume Padatan Teoritis        |            | : 60-70%, tergantung warna.  |
| pH                             | :          | 8-10   |
| Ketebalan Film Kering          |            | : 60-80 micron.  |
| Waktu Kering Sentuh            | ASTM D1640 | : 30-45 menit, tergantung sirkulasi, temperatur, & kelembapan udara. |
| Waktu Kering Keras             | ASTM D1640 | : 60-90 menit, tergantung sirkulasi, temperatur, & kelembapan udara. |
| Waktu Pengecatan Ulang         |            | : min. 15 menit  |
| Cara Aplikasi                  |            | : Kuas, roll, spray.   |
| Daya Sebar Teoritis            |            | : 10-12 m <sup>2</sup> /kg/lapis, tergantung kondisi permukaan.      |
| Jumlah lapisan yang dianjurkan |            | : 2 – 3 lapis.   |

### Kemasan

Tersedia dalam 2 ukuran kemasan yaitu 5kg dan 25 kg

# Lembar Data Teknis

## Cara pemakaian :

1. Lakukan persiapan permukaan sebagai berikut :

- Pastikan permukaan tembok yang akan dicat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak, dan kerak.
- Bila permukaan tembok terdapat jamur dan lumut, basmi dengan menggunakan Avitex Biocidal Wash, kemudian bersihkan.
- Apabila pada permukaan tembok terdapat lubang kecil atau retak rambut, perbaiki dengan Avitex Plamir Tembok.

## Catatan :

- Untuk permukaan tembok baru, pastikan permukaan tembok kering sempurna, diindikasikan dengan pengukuran protimeter berkisar <17% dengan pH<9.
- Untuk permukaan tembok lama, apabila cat masih baik, permukaan tembok bisa langsung dicat. Bila ingin mendapatkan hasil terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.

2. Berikan satu lapis cat dasar Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat Tembok Avitex Wizz, tunggu cat hingga kering minimum, yakni selama 2 jam.
3. Encerkan cat Avitex Wizz dengan air bersih, sebanyak 25-40% bila aplikasi dengan menggunakan roll, kuas, dan spray.
4. Lakukan aplikasi cat akhir Avitex Wizz sebanyak minimum 2 lapis atau sesuai kebutuhan.

## Pembersihan Peralatan:

Segara cuci semua peralatan dengan air bersih.

## Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

## Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di [www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)