

Lembar Data Teknis

Avian Non-Sag Epoxy Hemat



Deskripsi Produk :

Avian Non-Sag Epoxy Hemat adalah lem epoxy 2 komponen dengan harga ekonomis untuk merekatkan berbagai substrat seperti kayu, keramik, kaca, dan metal. Dapat diaplikasikan di atas substrat dalam keadaan lembab maupun basah. Avian Non-Sag Epoxy Hemat sudah mengandung filler sehingga dapat digunakan sebagai dempul. Sangat sesuai digunakan sebagai perekat untuk menutup berbagai macam keretakan atau kerusakan.

Fitur dan Kegunaan :

- Daya rekat kuat
- Tidak mudah menetes
- Tidak berbau tajam
- Tanpa merkuri dan timbal

Jenis permukaan :

Dapat digunakan pada material kayu, keramik, kaca, metal

Spesifikasi

Penampilan	Cairan kental	
Warna	Resin : kuning muda Hardener : kuning kecoklatan Campuran : kuning kecoklatan	
Berat Jenis @ 30°C	ASTM 1475	1,83 - 1,87 g/ml (campuran)
Volume Padatan Teoritis		97.0 - 99.0 % (campuran)
Pengencer		Tanpa pengencer, siap diaplikasi
Ratio Pencampuran	Resin : Hardener	1 : 1
Waktu Kering	Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara	
Gel Time	60 - 90 menit (25° C)	
Kering awal	3 - 4 jam (25° C)	
Kering sempurna	Min 24 jam (25°C)	
Tingkat kekerasan (Shore D)	ASTM D2240	87
Kuat Tarik Besi	ASTM D1002	5 - 6 N/mm ²
Daya Sebar Teoritis		4 - 5 m ² /kg/lapis (ketebalan kering 100 micron)

Kemasan

Tersedia dalam kemasan 3,2 kg/set, 0,8 kg/set, 0,34 kg/set (coming soon)

Technical Data Sheet

Petunjuk pemakaian :

Persiapan Permukaan :

- Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, dan minyak.
- Gunakan amplas untuk menghaluskan dan menambah daya rekat pada permukaan

Cara Pemakaian:

- Campurkan Avian Non-Sag Epoxy Hemat dengan perbandingan 1 : 1. Aduk hingga tercampur rata.
- Oleskan lapisan tipis dan merata pada kedua permukaan yang akan direkatkan.
- Biarkan Lem kering kuat dalam 24 jam.
- Umur campuran 60 menit pada 30°C, karena itu buatlah campuran secukupnya.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan dalam kemasan yang belum terbuka adalah 7 tahun.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan pelindung mata/wajah dan sarung tangan. Apabila terkena mata, segera basuh dengan menggunakan air bersih yang mengalir selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka. Jika terkena kulit segera bersihkan dengan air sabun. Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Jauhkan dari sinar matahari dan panas. Jangan menghirup uap/semprotan. Jika terjadi tumpahan, kumpulkan tumpahan menggunakan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya tanah/pasir kering). Jangan biarkan tumpahan memasuki saluran pembuangan air/ke dalam tanah. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Segera bersihkan peralatan dan tangan dengan thinner cuci setelah menggunakan cat. Bila terjadi kebakaran, gunakan pemadam jenis powder, busa/CO₂. Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com.