

## Lembar Data Teknis

# AVIAN EPOXY FILLER



### Deskripsi Produk :

Avian Epoxy Filler adalah primer epoxy dua komponen anti karat, yang diformulasikan khusus untuk cat dasar body otomotif yang bersifat anti karat dan sebagai filler yang mempunyai daya rekat yang baik di atas logam maupun dempul plastik. Avian Epoxy Filler dapat digunakan untuk auto refinishing maupun aplikasi total body otomotif.

### Fitur dan Kegunaan :

- Mudah diampelas
- Daya lekat terbaik
- Mampu mengisi pori-pori permukaan
- Perlindungan dari karat
- Permukaan halus

### Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk permukaan plat besi (logam), Kayu & dempul plastik

### Spesifikasi :

	Data Teknis Campuran
Penampilan	Matt (tidak mengkilap)
Warna	Sesuai kartu warna
Berat Jenis @ 30°C	1.45 – 1.55 kg/liter
Volume Padatan	50 – 55%
Pengencer	Avia Thinner A Special/Thinner A
Rekomendasi Lapisan	2 – 3 lapis
Ketebalan Lapisan Kering	60 – 80 mikron
Tenggang Waktu Antar Lapisan	10 - 15 menit ( 30 °C )
Cara Aplikasi	Airless spray, air spray
Daya Sebar Teoritis	6 – 9 m <sup>2</sup> / Liter set untuk ketebalan kering 60 mikron

### Kemasan :

Tersedia dalam :

200 cc set (Base 160 cc + Hardener 40 cc)

1 L set (Base 0,8 L + Hardener 200 cc)

## Technical Data Sheet

Cara pemakaian :

- Campurkan base dan hardener secukupnya dengan perbandingan volume 4:1, kemudian aduk selama  $\pm 30$  detik.
- Tambahkan thinner A Special atau thinner A hingga 40%, lalu aduk kembali selama 10-20 detik.
- Segera gunakan campuran cat sebelum tercapai umur campuran 4-5 jam (tergantung suhu ruang).
- Aplikasikan 2-3 lapis dengan interval 10-15 menit untuk lapisan berikutnya.

Untuk pengecatan permukaan metal/besi dan lainnya :

- Bersihkan permukaan dari debu, kotoran, minyak dan karat.
- Aplikasikan 2 – 3 lapis dengan interval 10 – 15 menit untuk lapisan berikutnya.

Untuk pengecatan di atas dempul :

- Haluskan permukaan dempul dengan kertas amplas 180, 240 hingga 320 secara berurutan
- Bersihkan permukaan dari debu, kotoran, dan minyak.
- Aplikasikan 2 – 3 lapis dengan interval 10 – 15 menit untuk lapisan berikutnya.

### Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan thinner cuci/thinner A/thinner A Special

### Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di [www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)