

Lembar Data Teknis

Avitex Cat Genteng dan Seng



Deskripsi Produk :

Avitex Cat Genteng dan Seng adalah produk dengan kualitas premium yang terbuat dari bahan akrilik dan pigmen khusus, mempunyai daya tutup yang baik dengan hasil gloss, serta diformulasikan untuk perubahan cuaca yang ekstrem. Avitex Cat Genteng & Seng sangat cocok digunakan untuk genteng yang terbuat dari tanah liat, beton, asbes, semen, seng, dan galvanis. Bisa juga diaplikasikan untuk marka jalan, lapangan olahraga, taman, dan permukaan eksterior lainnya.

Fitur dan Kegunaan :

- Terbuat dari acrylic berkualitas.
- Daya tutup yang sangat baik sehingga sangat irit.
- Hasil akhir sangat mengkilap.
- Tahan terhadap segala cuaca.
- Daya rekat terbaik.
- Warna tidak mudah pudar.
- Tanpa merkuri dan timbal.

Rekomendasi penggunaan :

Untuk pengecatan genteng dan seng.

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk genteng yang terbuat dari tanah liat, beton, asbes, semen, seng, dan galvanis.

Spesifikasi :

Penampilan	Gloss (mengkilap)
Warna	Sesuai Dengan Kartu Warna
Kekentalan @ 30°C	90 – 100 KU
Berat jenis @ 30°C	1,10 ± 0,05 kg/liter (tergantung jenis warna)
Kadar padatan	± 50 % (tergantung jenis warna)
Ketebalan lapisan setelah kering	± 80 micron
Ketebalan lapisan saat basah	160 – 267 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas, Roll maupun Spray
Pengencer	Gunakan Air yang Bersih
Daya Sebar Teoritis	10 - 12 m ² /kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

Kemasan :

Tersedia dalam kemasan 4 kg & 20 kg.

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut dengan cairan Avitex Biocidal Wash sesuai petunjuk.

Cara Penggunaan :

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Encerkan produk dengan menggunakan air sebanyak 10 - 20 %.

Sistem Pengecatan :

Genteng Lama Yang Sudah Dicat :

- Kalau masih bagus, bersihkan dengan air sabun dan bilas sampai bersih. Setelah kering baru dicat ulang.
- Kalau permukaan sudah terkelupas, hilangkan cat lama dan amplas sampai rata, lalu dilapisi dengan cat baru.
- Bila genteng sudah berkarat (permukaan metal /seng), maka bersihkan karat hingga bersih kemudian lapisi permukaan dengan 1-2 lapis Avian Zinc Chromate, setelah itu dilanjutkan dicat dengan 2 lapis Avitex Cat Genteng dan Seng.

Genteng Baru Dari Beton, Asbes atau Genteng Biasa :

- Bisa langsung lapisi permukaan dengan 2 lapis Avitex Cat Genteng dan Seng.

Genteng Baru Dari Metal, Seng, Atau Galvanis :

- Beri 2 lapis Avian zinc chromate untuk genteng dari metal/seng sebagai anti karat.
- Sedangkan untuk galvanis beri 1 lapis Active Primer untuk daya lekat cat pada permukaan.

Waktu Kering :

- Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.
- Kering Sentuh : 30 menit.
- Kering Sempurna : 2 jam.
- Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya minimum 2 jam.

Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4.

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7.

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14.

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15.