

Lembar Data Teknis

Suzuka Lacquer



Deskripsi Produk :

Suzuka Lacquer adalah cat satu komponen yang terbuat dari Alkyd / Acrylic resin, Nitrocellulose dan plasticizer. Cat ini cepat kering sehingga mudah pengerjaannya dan mempunyai daya lekat yang baik pada besi (logam) maupun kayu.

Keunggulan :

- Cepat kering
- Menghasilkan lapisan film cat yang keras dan tahan lama
- Tersedia berbagai macam warna solid, metalik, candy dan flourescent
- Tersedia dalam bentuk aerosol

Penggunaan :

Untuk pengecatan mainan anak, meubel, pagar rumah, konstruksi besi, autorefinish dan lain sebagainya

Jenis Permukaan :

Bisa digunakan untuk permukaan besi (logam) maupun kayu

Spesifikasi

Base A	
Penampilan	Gloss (mengkilap) serta Matt (tidak mengkilap)
Warna	Sesuai Kartu Warna
Kekentalan @ 30° C	80 – 130 KU
Berat Jenis @ 30° C	1,00 - 1,20 kg/liter
Kadar Padatan	30 – 55 %
Ketebalan lapisan kering	30 – 40 micron
Ketebalan lapisan basah	54 – 133 micron
Rekomendasi lapisan	2 lapis
Pegencer	Thinner Suzuka atau thinner A Special Avia
Kebutuhan Air	8 – 10 m ² /lt, tergantung porositas permukaan

Technical Data Sheet

Persiapan :

- Bersihkan debu, kotoran, minyak dan cat yg terkelupas dari permukaan substrat.
- Perbaiki kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas nomor 240 sampai rata dan bersihkan

Cara Penggunaan :

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Encerkan produk dengan menggunakan Thinner Suzuka atau Thinner A Special Avia ± 100 % volume

Sistem Pengecatan :

Untuk Kayu :

- Bila menginginkan pori-pori kayu tertutup, beri wood filler, biarkan kering, gosok dengan amplas nomor 360 sampai halus
- Aplikasi 2 lapis Suzuka Primer Surfacer Grey S 270 sebagai cat dasar
- Biarkan kering, halus menggunakan amplas nomor 400, sampai permukaan halus dan rata
- Substrate siap diaplikasi top coat Suzuka Laquer warna

Untuk Metal/ Besi :

- Bersihkan karat dari permukaan dengan AVIA RUST X (lihat aturan pakai)
- Beri 2 lapis primer Suzuka Primer Red S 260 atau Suzuka 4100 Epoxy Filler (2 komponen) sebagai anti karat
- Biarkan kering, halus menggunakan amplas nomor 400, sampai permukaan halus dan rata
- Substrate siap diaplikasi top coat Suzuka Laquer warna

Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 20 - 30 menit

Kering Tekan : 45 - 60 menit

Kering Sempurna : 3 - 4 jam

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya : minimal 1 jam

Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15