

Lembar Data Teknis

Suzuka Spray



Deskripsi Produk :

Suzuka Spray adalah cat satu komponen yang terbuat dari Alkyd / Acrylic resin, Nitrocellulose dan plasticizer. Cat ini cepat kering sehingga mudah pengerjaannya dan mempunyai daya lekat yang baik pada besi (logam) maupun kayu.

Keunggulan :

- Cepat kering
- Sangat mudah diaplikasikan
- Tersedia berbagai macam warna solid, metalik, candy dan flourescent

Rekomendasi Penggunaan :

Untuk pengecatan mainan anak, meubel, pagar rumah, konstruksi besi, autorefinish dan lain sebagainya

Jenis Permukaan :

Bisa digunakan untuk permukaan besi (logam) maupun kayu

Spesifikasi

Base A	
Penampilan	Gloss (mengkilap)serta Matt (tidak mengkilap)
Warna	Sesuai kartu warna
Kadar Padatan	10 – 20 %
Ketebalan lapisan kering	18 – 25 micron
Ketebalan lapisan basah	90 – 250 micron
Rekomendasi lapisan	2 lapis
Pegencer	Tidak Butuh
Pengaplikasian	Dengan Spray
Kebutuhan Air	1 – 2 m ² /lt, tergantung porositas permukaan

Technical Data Sheet

Persiapan :

- Bersihkan debu, kotoran, minyak dan cat yg terkelupas dari permukaan substrat.
- Perbaiki kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas nomor 240 sampai rata dan bersihkan

Cara Penggunaan :

- Pastikan kaleng produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan
- Arahkan lubang tombol di kaleng ke permukaan yang akan dicat . Jarak penyemprotan \pm 30cm
- Semprotkan cat dengan merata hingga terbentuk film tipis , tunggu 5 - 10 menit sebelum mengulangi dengan lapisan kedua dan seterusnya (minimal 2 lapis)
- Hindari penyemprotan sekali dengan lapisan yang tebal, 2 lapis yang tipis lebih baik daripada 1 lapis yang tebal
- Kocok kaleng secara berkala selama penggunaan
- Setelah selesai penggunaan, semprotkan kaleng dalam keadaan terbalik \pm 2 detik untuk membersihkan saluran tombol. Jika terjadi kemacetan, cabutlah tombol tekan dan bersihkan

Sistem Pengecatan :

- 2 x SUZUKA SPARY

Rekomendasi ketebalan lapisan cat :

Ketebalan lapisan setelah kering : 18 – 25 micron

Ketebalan lapisan saat basah : 90 – 250 micron

Rekomendasi jumlah lapisan : 2 lapis

Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 10 - 15 menit

Kering Tekan : 30 - 45 menit

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya : minimal 1 jam

Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15

