


Lembar Data Teknis

SUZUKA LACQUER



Deskripsi Produk :

SUZUKA Lacquer adalah cat duco berbasis lacquer dengan daya tutup sangat baik, cepat kering dan performa warna yang tahan lama. SUZUKA Lacquer sangat cocok dipergunakan untuk pengecatan otomotif, pengecatan pada peralatan yang terbuat dari metal/besi, kayu serta furnitur lainnya.

Fitur dan Kegunaan :

- Cepat kering
- Warna tahan lama
- Daya tutup terbaik
- Tersedia berbagai macam warna solid, metallic, candy, dan fluorescent

Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk permukaan plat besi (logam) maupun kayu

Spesifikasi

Penampilan	Gloss (mengkilap) serta Matt (tidak mengkilap)
Warna	Sesuai kartu warna
Berat Jenis @ 30°C	1,00 – 1,20 kg/liter
Kadar Padatan	30% – 55%
Pengencer	Avia Thinner A Special/Thinner A
Rekomendasi Lapisan	2 – 3 lapis (tergantung warna)
Ketebalan Lapisan Kering	30 – 40 mikron
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	5 – 10 menit (30°C)
Keras	30 – 60 menit (30°C)
Tenggang Waktu Antar Lapisan	± 5 menit (30°C)
Cara Aplikasi	spray
Daya Sebar Teoritis	8 – 10 m ² /L/lapis

Kemasan

Tersedia dalam : 200 cc dan 1 L

Technical Data Sheet

Cara pemakaian :

- Perbaiki kerusakan dan bersihkan debu, kotoran, minyak dan karat pada permukaan
- Gunakan SUZUKA 4100 Epoxy Filler sebagai cat dasar anti karat pada permukaan metal/besi dan sebagai primer surfacer/filler di atas dempul
- Haluskan permukaan yang sudah dilapisi dengan SUZUKA 4100 Epoxy Filler dan bersihkan debunya. Untuk hasil yang maksimal, gunakan kertas amplas 400, 600, 800 dan 1,000 secara berurutan.
- Encerkan SUZUKA Lacquer dengan AVIA Thinner A Special/Thinner A dengan pengenceran 75% – 100%
- Aplikasikan secara spray dengan tekanan \pm 2 bar dan interval pengecatan \pm 5 menit per lapis
- Untuk hasil yang lebih maksimal, aplikasikan SUZUKA 2:1 Clearcoat atau SUZUKA 4:1 Clearcoat sebagai pernis / top coat akhir.

Untuk permukaan lama :

- Perbaiki kerusakan dan bersihkan debu, kotoran, minyak dan karat pada permukaan
- Lakukan tahap pengecatan seperti di atas.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan thinner cuci/thinner A/thinner A special

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Termasuk bahan yang mudah terbakar
- Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata/kulit, kulit kering & pecah – pecah. Bila terhirup uap pada konsentrasi tinggi, akan menyebabkan iritasi pernapasan dan pusing.
- Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air mengalir selama \pm 15 menit. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap, segera bawa ke area yang terbuka
- Bila terjadi gejala yang tidak diinginkan, segera bawa ke dokter
- Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme akuatik terutama dalam jangka Panjang. Lihat Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.